



TIKKURILA  
**OTEX**  
ОТЕКС

**ТИП**


Алкидная грунтовка.

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для грунтования поверхностей внутри помещений, от которых требуется особо хорошая адгезия, а также для наружных оконных переплетов, окрашенных ранее краской кислотного отверждения или краской на полиуретановой основе.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей. "Отекс" обладает также хорошей адгезией к таким проблематичным поверхностям, как, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной краской или краской кислотного отверждения.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# ОТЕХ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>База</b>                        | AP BASE, C BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Цвет</b>                        | Белый (База AP) и Бесцветный (База C). Колеруется в 2436 цвета каталога Tikkurila «Symphony». Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету эталона. Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. База «А» также может использоваться в качестве белой грунтовки. База «С» используется только в колерованном виде! Колерованная грунтовка обмену не подлежит. |
| <b>Блеск</b>                       | Глубоко матовая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Расход</b>                      | 8-10 м <sup>2</sup> /л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Фасовка</b>                     | AP BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л<br>C BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л<br>0,9 л, 2,7 л и 9 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Разбавитель</b>                 | White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 и растворитель для распыления Ruiskuohenne 1032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Способ нанесения</b>            | Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,011" – 0,015", т.е. 0,280-0,380 мм. Допускается разбавить до 10 %.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Время высыхания</b>             | От пыли – 1 час.<br>Шлифование или покрытие можно производить через сутки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Плотность (кг/л)</b>            | 1,4 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Сухой остаток по объему (%)</b> | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Хранение и транспортировка</b>  | В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.                                                                                       |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# ОТЕХ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %

### Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Поверхности, нуждающиеся в хорошей адгезии, вымыть раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.

### Грунтование

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, для нанесения кистью разбавить Tikkurila «White Spirit 1050» или Tikkurila «Lakkabensiini 1050», а для распыления – растворителем Tikkurila «Ruiskuohenne 1032».

Адгезионная грунтовка Tikkurila «Otex» прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании получить особенно гладкую поверхность можно отшлифовать тонкой шлифбумагой.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или мощим средством Tikkurila «Penssellipesu».

### Эксплуатация поверхности

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать смоченной в слабом щелочном средстве (pH 8–10) тряпкой или губкой. После этого тщательно промыть поверхность чистой водой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.